

DENK BUNT

KREIERE ETWAS

EINZIGARTIGES





Jede Fläche wird zum Unikat

Mit Jansen Edelrost schaffen Sie Unikate in einer unverwechselbaren Rostoptik. Dank eines hohen Metallpulver-Anteils entsteht ein dauerhafter Echtrrost. Das 2-Phasen-Spezialsystem aus eisenhaltigem Grundmaterial und Aktivator lässt sich auf nahezu jedem Untergrund anwenden, sodass Sie für Ihre Kunden in Wohnräumen und Fassaden individuelle Akzente setzen können, indem Sie Wandbereiche oder Möbel mit schöner Eisenpatina betonen.

Anwendungsbereich

Edelrost-System zur Erzeugung von echtem Rost auf nahezu allen Oberflächen. Für Metalle, NE-Metalle, waschbeständige Innenwand- und Fassadenfarben, Tapeten, Putz und Mauerwerk sowie Holz im Außen- und Innenbereich.

Empfehlung

Bei hohen Temperaturen empfiehlt sich vor dem Beschichten mit dem Aktivator die Fläche einmal mit Wasser vor zu nässen.

Zum Testen und Musterflächenanlegen bieten wir das Edelrost Probeset mit Grundmaterial und Aktivator jeweils im 125 ml Gebinde.



Im Überblick

Oberfläche

- Jede Fläche wird zum Unikat
- Echttrost
- Langanhaltender Rosteffekt

Anwendung

- Verwendbar auf fast jedem Untergrund
- Als Magnetfläche geeignet (3-maliger Anstrich der Phase I)
- Der Rosteffekt wird durch mehrmaliges Aktivieren verstärkt

Trocknung

- Phase I:
Staubtrocken nach 30 Minuten
Überstreichbar nach 5 – 6 Stunden
Rostaktivierung nach 16 Stunden und innerhalb der nächsten 10 Tage

Sonstiges

- Wasserbasiert
- Packung: 1,8 kg, 8 kg (Grundmaterial) | 1 kg (Aktivator)
- Gebindegröße Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund:
375 ml, 750 ml, 2,5 l



Verarbeitungsschritte



Schritt 1: Grundmaterial in zwei Anstrichen auftragen. Für eine magnetische Fläche mindestens drei Anstriche durchführen. Die Trocknungszeit beträgt 16 Stunden.



Schritt 2: Das getrocknete Grundmaterial mit dem unverdünnten Aktivator beschichten und für mindestens 30 Minuten feucht halten. Sobald die aktivierte Oberfläche anfängt matte Stellen zu zeigen, gesamte Fläche erneut aktivieren und den Vorgang so lange wiederholen bis 30 Minuten vergangen sind.



Schritt 3: Im Innenbereich kann auf die Fläche ein Überzuglack wie Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos auf die gerostete Fläche aufgetragen werden, um eine reinigungsfreundlichere und abriebfeste Oberfläche zu erhalten. Der Überzug kann nach einem Tag Trocknung dünn mit einem Spritzgang aufgebracht werden. Für das Aufbringen mit der Rolle den Überzuglack 1:1 mit Wasser verdünnen.

Durch Verwendung des Überzuglacks verändert sich die Optik der Fläche. Unterschied ohne und mit Überzuglack:



Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, Beobachten und Ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!

Ihr Großhändler

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0 / Fax: +49 2641 3897-28 / verkauf@jansen.de
www.jansen.de